

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA TECNICA

AREA V° - PROTEZIONE PASSIVA
SEZIONE REAZIONE AL FUOCO

Reazione al fuoco

Risoluzione n. 37 del 21 NOV. 2003

Per la classificazione di "copriletti" e "coperte", si applicano le procedure di prova previste dal D.M. 26/06/84, modificato con D.M. del 03/09/01 come di seguito riportate:

- UNI 9176 (gennaio '98) metodo A
- UNI 8457 (ottobre '87) verticale senza supporto incombustibile
- UNI 9174 (ottobre '87) a parete senza supporto incombustibile
- UNI 9177 (ottobre '87) relativamente alla classificazione

Nel caso in cui i suddetti "materiali" presentino diversa stratificazione e/o diversa natura chimica e/o superfici opposte differenti, va ricavata una serie di provette da ciascuno dei "compositi" esistenti nel "materiale"; a ciascuna serie si applicano le procedure di prova e di classificazione dei decreti anzidetti attribuendo al "materiale" la classe peggiore tra quelle determinate.

La scheda tecnica da utilizzarsi dovrà essere conforme al modello "C", privo della voce "*POSA IN OPERA DEL MATERIALE*", considerata la particolare tipologia dei "materiali".

Il certificato di prova dovrà essere realizzato in conformità a quelli utilizzati per i "*MOBILI IMBOTTITI*", riportando tuttavia alla voce "*IMPIEGATO COME*" la denominazione "*COPRILETTO, COPERTA*".

ISPETTORE ANTINCENDI

Dott. Ing. *Enrico D'ANGELO*Il Dirigente dell'Area V°
(Dott. Ing. Enrico MARCHIONNE)